


## Lab Service

## NORDIC AquaClean

Nr. 94002



ARTIKELDATEN	EINHEIT	ERGEBNIS	PRÜFVERFAHREN	BEMERKUNG
Nutzbreite	cm	140		+ / - 2%
Rollenlänge ca.	m	35		circa
Zusammensetzung	%	50% Pes, 35% Pan, 15% Pa		
<b>Gewicht pro Laufmeter</b>	g / lfm	<b>574 g</b>	EN 2286-2	+ / - 5%
Gewicht pro Quadratmeter	g / m2	410 g	EN 2286-2	+ / - 5%
Zolltarifnummer		59070000		
EU Ursprung		ja		
Rapport in Kettrichtung		kein		
Rapport in Schussrichtung		kein		
PRÜFERGEBNISSE	EINHEIT	ERGEBNIS	PRÜFVERFAHREN	BEMERKUNG
Scheuerprüfung (12kPa)	Touren Martindale	> 250.000	EN ISO 12947-1, 2	
Pillingprüfung		> 4	EN ISO 12945-2	
Zugfestigkeit	N	OK	EN ISO 13934-1	Kette
Zugfestigkeit	N	OK	EN ISO 13934-1	Schuss
Weiterreißfestigkeit	N	> 30	DIN 53859-5	Kette
Weiterreißfestigkeit	N	> 30	DIN 53859-5	Schuss
Nahtschiebewiderstand	mm	< 6	EN ISO 13936-2	Kette
Nahtschiebewiderstand	mm	< 6	EN ISO 13936-2	Schuss
Reibechtheit trocken - helle Farben		4	EN ISO 105-X12	
Reibechtheit trocken - dunkle Farben		4	EN ISO 105-X12	
Reibechtheit nass - helle Farben		4	EN ISO 105-X12	
Reibechtheit nass - dunkle Farben		4	EN ISO 105-X12	
Lichtechtheit - helle Farben		6	EN ISO 105-B02	
Lichtechtheit - dunkle Farben		6	EN ISO 105-B02	
Azofarbstoffe		nicht nachweisbar	§35 LMBG B 82.02-2, 3, 4	
Feuerschutz - Europa		erfüllt	EN 1021- 1, 2	
Öko-Tex Standard 100		erfüllt	Standard 100 OEKO-TEX® 2019OK0913 Aitex	
EMPFOHLENE PFLEGEKENNZEICHNUNG				

  
 Michael Jung  
 Geschäftsführer / CEO



M. ZELLNER GmbH, D-96247 MICHELAU, GUTENBERGSTR. 11  
[www.zellner-textil.de](http://www.zellner-textil.de) e-mail: [info@zellner-textil.de](mailto:info@zellner-textil.de)  
 TEL +49/9571/9797-0 FAX +49/9571/9797-40 USt.-Id.-Nr.: DE813956409  
 SITZ DER GESELLSCHAFT: 96247 MICHELAU REGISTERGERICHT COBURG HRB 2196 GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL JUNG  
 Geringe Farbabweichungen sind branchenüblich und stellen keinen Reklamationsgrund dar


## Lab Service

## NORDIC AquaClean

Nr. 94002



DATA	UNIT	TEST RESULT	TEST METHOD / STANDARD	COMMENTS
Useable width	cm	140		+ / - 2%
Roll length	m	35		average
Composition	%	50% Pes, 35% Pan, 15% Pa		
<b>Weight per linear meter</b>	g / lin mtr	<b>574 g</b>	EN 2286-2	+ / - 5%
Weight per squaremeter	g / m2	410 g	EN 2286-2	+ / - 5%
custom tariff code		59070000		
European origin		yes		
pattern repeat in warp direction		plain		
pattern repeat in weft direction		plain		
PROPERTY	UNIT	TEST RESULT	TEST METHOD / STANDARD	COMMENTS
Abrasion test (12 kPa)	cycles Martindale	> 250.000	EN ISO 12947-1, 2	
Pilling test		> 4	EN ISO 12945-2	
Tensile strength	N	OK	EN ISO 13934-1	warp
Tensile strength	N	OK	EN ISO 13934-1	weft
Tear growth resistance	N	> 30	DIN 53859-5	warp
Tear growth resistance	N	> 30	DIN 53859-5	weft
Resistance to seam slippage	mm	< 6	EN ISO 13936-2	warp
Resistance to seam slippage	mm	< 6	EN ISO 13936-2	weft
Rubbing fastness dry - bright colours		4	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness dry - dark colours		4	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness wet - bright colours		4	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness wet - dark colours		4	EN ISO 105-X12	
Fastness to light - bright colours		6	EN ISO 105-B02	
Fastness to light - dark colours		6	EN ISO 105-B02	
AZO dye stuffs		undetectable	§35 LMBG B 82.02-2, 3, 4	
Fire protection - Europe		passed	EN 1021- 1, 2	
Öko-Tex Standard 100		passed	Standard 100 OEKO-TEX® 2019OK0913 Aitex	
RECOMMENDED CARE LABELING				

  
 Michael Jung  
 Managing director / CEO



M. ZELLNER GmbH, D-96247 MICHELAU, GUTENBERGSTR. 11  
[www.zellner-textil.de](http://www.zellner-textil.de) e-mail: [info@zellner-textil.de](mailto:info@zellner-textil.de)  
 TEL +49/9571/9797-0 FAX +49/9571/9797-40 USt.-Id.-Nr.: DE813956409  
 SITZ DER GESELLSCHAFT: 96247 MICHELAU REGISTERGERICHT COBURG HRB 2196 GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL JUNG  
 Geringe Farbabweichungen sind branchenüblich und stellen keinen Reklamationsgrund dar